Междисциплинарный Семинар МГУ "На стыке наук и идей"

Тема: «Достижения и проблемы современной органической электроники»





Пономаренко С.А.

Химический факультет МГУ
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН ponomarenko@ispm.ru www.ispm.ru/lab8.html

О чем мы сегодня поговорим?

- 1. Что такое органическая электроника?
- 2. Чем органические полупроводники отличаются от неорганических?
- 3. Преимущества и недостатки органической электроники.
- 4. Материалы для органической электроники.
- 5. Устройства органической электроники.

Что такое органическая электроника?


Электроника на уровне 1 молекулы



Может быть как органической, так и неорганической или гибридной

Что такое «полупроводник»?

Проводимость различных материалов




Полупроводник -

неметаллическое твердое вещество, которое имеет электрическую проводимость между проводником и изолятором.

Необычные свойства полупроводников: повышение проводимости с температурой, фотопроводимость, выпрямление переменного тока, фотовольтаический эффект и т.д.

Энергетическая диаграмма металлов, диэлектриков и полупроводников




Полупроводник - это материал, который является изолятором при очень низких температурах, но который проявляет заметную электрическую проводимость при комнатной температуре.

Полупроводник - это изолятор с шириной запрещенной зоны достаточно малой для того, чтобы его проводящая зона была существенно термически заселена при комнатной температуре.


Традиционная (неорганическая) электроника

Собственная проводимость




зависит от температуры

Примесная проводимость



донорная примесь электронная провод-ть полупроводник n-типа



акцепторная примесь дырочная провод-ть полупроводник р-типа

- _ 1. Быстродействие
 - 2. Долговечность

- 1. Высокая стоимость производства:
- кремния (необходима сверхчистота)
- устройств (литография/гравировка)
- 2. Токсичность производства (As, Ga, Te)


Органическая (полимерная) электроника

На основе сопряженных олигомеров и полимеров

$$+ \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{x} + \left(\begin{array}{c} \\ \\$$

Собственная проводимость


Примесная проводимость



- 1. Для полимера идеальная чистота недостижима 2. Существующие примеси компенсируют друг друга,
- количества допанта (%) 3. Допирование часто проводят за счет инжекции

заряда с электродов

Органические полупроводники



Органический полупроводник проявляет дырочную проводимость (является полупроводником р-типа), если инжекция дырок с электрода происходит легче, чем инжекция электронов.

Органический полупроводник проявляет электронную проводимость (является полупроводником n-типа), если инжекция электронов с электрода происходит легче, чем инжекция дырок.

B3MO - высшая занятая молекулярная орбиталь (**HOMO**) **HCMO** - низшая свободная молекулярная орбиталь (**LUMO**)

Преимущества органической электроники

• Легкость


ФИЛЬМ!

- Гибкость
- Энергоэффективность
- Большая площадь
- Прозрачность
- Низкая стоимость производства
 - Отсутствие высоковакуумных процессов
 - Отсутствие литографии
 - Недорогие субстраты (пластик, бумага, одежда...)
 - простота интегрирования в конечные устройства ₁₀



Преимущества органической электроники

- 1. Возможность создания сверхтонких и сверхлегких устройств на гибкой основе
- 2. Совместимость со струйными и печатными технологиями
- 3. Выход на новые рынки и удешевление технологии производства



"let's print electronics like a newspaper"

Недостатки:

- 1. Недостаточно высокие характеристики получаемых устройств
- 2. Недолговечность в обычных условиях

Преимущества органической электроники

- Низкая проводимость органических проводников
 - ⇒ одежда с подогревом
- Низкая подвижность носителей зарядов в органических полупроводниках, которая не позволяет производить из них процессоры



- ⇒ дешевые малопроизводительные устройства (например, радиочастотные метки)
- Короткое время жизни и сильная зависимость от свойств от окружающих условий
 - ⇒ высокочувствительные сенсоры

Органическая электроника открывает возможности новым высокотехнологичным применениям, которые в настоящее время трудно или невозможно реализовать на основе неорганической электроники 12

Органическая электроника - с чего все начиналось

1940-е гг. – первые органические полупроводники

1965 – электролюминесценция монокристалла антрацена

1977 – первый полимерный проводник (допированный полиацетилен)

$$+$$
 3 I_2 $+$ 2 I_3



1980-е гг. – активное изучение свойств органических проводников и полупроводников, органические тонкопленочные транзисторы

1990 – электролюминесценция полимерных полупроводников

1995 – полимерные фотовольтаические ячейки

Нобелевская премия по химии 2000 г.

"For the Discovery and Development of Conductive Polymers" (За открытие и исследование проводящих полимеров)



Alan Heeger (Алан Хигер) University of California at Santa Barbara (род. 1936)


Hideki Shirakawa (Хидеки Сиракава) University of Tsukuba (род. 1936)







Alan MacDiarmid (Алан МакДиармид) University of Pennsylvania (1927 - 2007) 14

Основные классы сопряженных полимеров









Транс-полиацетилен (t-PA)

Политиофен (РТ)

Полипиррол (РРҮ)







Поли(п-фенилен)

Поли(п-фениленвинилен)

Полифлуорен (PF)

(PPP)

Полианилин (PANI)

Полимерные полупроводники

р-типа

$C_{6}H_{13}$ $C_{12}H_{25}$ $0.2 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ $C_{6}H_{13}$ $0.14 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ P3HT PQT-12 региорегулярный Поли[3,4"-бис(додецил)кватротиофен] поли(3-гексилтиофен) $C_{16}H_{33}$ C₁₆H₃₃ **PBTTT CDTBTZ** Тиено[3,2-b]тиофеновый Н₃₃ Сополимер Циклопентадитиофенасополимер бензотиадиазола $1.0 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ $1.4 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ $\rm C_{16} H_{33} \diagdown \diagup C_{16} H_{33}$ $1.2 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ C₁₆H₃₃ $C_{16}H_{33}$ **IDTBTZ** Сополимер Инденаценодитиофенабензотиадиазола

п-типа

$*$
 С $_{16}$ Н $_{33}$ С $_{16}$ Н $_{33}$ О.005 см 2 /Вс Гевет Сополимер флуоренабензотиадиазола * С $_{12}$ Н $_{25}$ С $_{12}$ Н $_{25}$ Сополимер фторфенацил-кватротиофенаола * Сополимер фторфенацил-кватротиофенаола * Сополимер нафталинкарбоксилиимида и битиофенаола * С $_{10}$ Н $_{21}$ О.85 см 2 /Вс 16

Органические полупроводники

р-типа

пентацен (Р5, 5АС) $\mu = 5.0 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ 6,13-бис(триизопропилсилилэтинил)пентацен TIPS-pentacene (TIPS-P5, TIPS-5AC) $1.8 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ $0.1 \text{ cm}^2/\text{Bc}$ 2.2':5',2":5",2"":5"",2""-секситиофен (6Т) 5,5""-дигексил-2,2':5',2":5",2"":5"",2""-секситиофен (Hex-6T-Hex, DH-6T) 0.02 cm²/Bc μ = 24.5 (мк) см²/Bc 9,10,11,12-тетрафенилнафтацен фталоцианин меди (рубрен) (CuPc)

п-типа

Органические полупроводящие материалы и методы их переработки

Вакуумная сублимация

р-типа

Малые молекулы (олигомеры)


пентацен

секситиофен

α, α' -дигексил-кватротиофен

Полимеры


поли(3-гексилтиофен) РЗНТ




Переработка из растворов:

spin-coating, dip-coatig, Doctor Blading, Печатные методы (струйная печать, флексография и др.)

п-типа





Растворимые производные фуллеренов

Тункциональные материалы для органической электроники должны обладать сочетанием следующих свойств:

полупроводниковые свойства (высокая подвижность носителей заряда)


Эффективное поглощения света или люминесценция


высокая растворимость


хорошие пленкообразующие свойства


стабильность при нормальных условиях (на воздухе)

неизменность свойств при хранении и использовании











Проводящие полимерные дисперсии: PEDOT-PSS





Полимерный комплекс PEDOT-PSS


- Темплатная полимеризация в водной среде 3,4-этилендиокси-тиофена (EDOT) в присутствии полистиролсульфокислоты (PSS)
- Ионообменная хроматография
- Харасткристики продукта:
 - Тамно-синяя дисперсия
 - Концентрация 1.3% [или выше]
 - от степень полимеризации сегментов EDOT от 5 до 15
 - Дырочно допирован, примерно 1 дырка на 3 мономерных звена



Цепочка PSS с олигомерами PEDOT


BAYTRON® P (сейчас Clevios™).

Улучшение проводимости PEDOT:PSS



С момента начала промышленного производства PEDOT:PSS удалось повысить проводимость более чем на два порядка!

Применение PEDOT:PSS различной проводимости




В зависимости от условий производства удается варьировать проводимость PEDOT:PSS в широком интервале, и каждая градация находит применение в различных устройствах (не только электронных!).

Основные устройства органической электроники

органические тонкопленочные транзисторы и ИС на их основе



органические светодиоды и дисплеи на их основе



NATURE | VOL 421 | 20 FEBRUARY 2003

органические фотовольтаические преобразователи (солнечные батареи)





Figure 1. A flexible, organic-based solar cell




NATURE | VOL 428 | 29 APRIL 2004




Основные устройства органической электроники

Органический тонкопленочный (полевой) транзистор (ОТПТ) – OFET, OTFT (англ.)




Верхние контакты: **И** – исток, **С** – сток


Органический светоизлучающий диод (ОСИД) – OLED (англ.)



Органическая фотовольтаическая ячейка (солнечная батарея, фотодетектор)



Органический полевой транзистор р-типа




W – исток (S – source), C – сток (D - drain), S – затвор (G – gate), V_{DS} – напряжение сток-исток, I_{DS} – ток сток-исток и V_G – напряжение затвор-исток


Будущее: монослойная электроника

Транспорт зарядов на 90% происходит в верхнем слое пленки, т.е. для монослоевых пленок достижимы значения проводимости, сравнимые с блочными пленками.

Идеальная структура (пока недостижимая цель):
ОТПТ с монослойным полупроводником и монослойным диэлектриком

Самоорганизующийся монослой (SAM)






Edsger C. P. Smits et al. Nature, 455, 956-959 (2008)
 Fatemeh Gholamrezaie et al. Nano Lett., 10, 1998-2002 (2010)

Органические полупроводники на основе


природных красителей

Тирский пурпур



6,6-дибромоиндиго


Раковины Murex brandaris L.





Крашенная пурпуром шерсть





Крашенный пурпуром шёлк




Пу́рпур (от лат. purpura — пурпур, греч. πορφύρα), также в античных источниках тирский пурпур — краситель различных оттенков от багряного до пурпурнофиолетового цвета, извлекавшийся из морских брюхоногих моллюсков — иглянок.


Органические полупроводники на основе

природных красителей
Transfer and (c and d) output characteristics of an tyrian purple based OFET on evaporated polyethylene-passivated aluminum oxide dielectric on glass substrate.


(a) ____



Биодеградируемые органические полевые транзисторы



Электронные метки радиочастотной идентификации



RF transmitter

resonant circuit

30

Схематическое изображение различных типов органических светоизлучающих диодов (ОСИДов)

многослойные ОСИДы

простейший однослойный ОСИД

Катод

Органический СИМ

Анод

Подложка

Катод
Органический СИМ
ДТС
Анод


Подложка

Катод
ЭТС
Органический СИМ
ДТС
Анод
Подложка

Катод ЭТС ДБС Органический СИМ ЭБС ДТС Анод Подложка

Органический СИМ — органический светоизлучающий материал ДТС — дырочно-транспортный слой ЭТС — электроно-транспортный слой ДБС — дырочно-блокирующий слой

Электролюминесценция



Спиновая статистика: 25 % синглетов

Решение проблемы: фосфоресцентные ОСИДы

допант





Диаграмма хроматичности цветового пространства CIE 1931 и расположение на ней основных цветов.



матрица

поли(N-винил)карбазол

Adv. Mater. 2009, 21, 2221

Современные панели ОСИД





Commercial Production OLED Lighting Panels with World's Highest Color Rendering Index of Ra93 (Lumiotec, 2012)

Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи (colour rendering index, CRI) — параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света.

Белые ОСИДы

Требования DOE к энергетически эффективному освещению:

Эффективность панели (168 Лм/Вт)

Время жизни (L₇₀ – 100 000 ч)

Качество цветопередачи (CRI > 85; Цветовая температура 2580 -3710 K)

Прогресс на лабораторном уровне:

0.83 Лм/Вт Kido et al, Appl.Phys.Lett., 1994

38 Лм/Вт Forrest *Nature*, 2006

90 Лм/Вт Leo *et al, Nature, 2009*

99 Лм/Вт So et al, Adv. Energy Mater. 2011

128 Лм/Вт Panasonic 2011


Белые панели ОСИД приближаются к требованиям DOE:


45.7 Лм/Вт Kodak 12/2009

58 Лм/BT UDC 2011 SID

87 Лм/Вт Osram 2011







Органические светоизлучающие транзисторы








Диаграмма энергетических уровней




Органические фотовольтаические ячейки


Двухслойное устройство




Устройство с объемным гетеропереходом



Фотоиндуцированная генерация заряда



Нанокомпозит донор-акцептор





Органические фотовольтаические ячейки

Параметры:


- Поглощение света
- Перенос заряда
- Растворимость
- Морфология
- Уровни ВЗМО и НСМО донора и акцептора

Устройство с объемным гетеропереходом





Основные характеристики органической фотовольтаической ячейки



$$IPCE = 1240 \frac{J_{SC}}{\lambda_i P_{light}}$$


IPCE - внешняя квантовая эффективность,

англ.: IPCE – incident photon to current efficiency, EQE – external quantum efficiency

 J_{SC} — ток короткого замыкания, λ_i — длина волны, P_{liaht} — мощность падающего света


Стандартные условия тестирования представляют собой облучение симулятором солнечного света мощностью 100 мВт/см² при 298 К в условиях АМ1.5G

Спектр солнечного света АМ1.5 и спектры поглощения некоторых материалов, используемых в полимерных солнечных батареях




AM1.5G - Air Mass 1.5 — воздушно-массовый коэффициент, характеризующий солнечный спектр, проходящий через атмосферу, где 1,5 — толщина атмосферы, при которой работают наземные солнечные батареи.

Расчетная эффективность «идеальной» полимерной фотовольтаической ячейки




M. C. Scharber, A. J. Heeger, C. J. Brabec, at. al., *Adv. Mater*. **2006**, 18, 789.

Концепция «слабый донор - сильный акцептор»




Zhou, H.; Yang, L.; Stoneking, S.; You, W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 1377

Влияние ширины запрещенной зоны сополимера на эффективность полимерных солнечных батарей



Данные получены на основании анализа более 200 различных сополимеров и суммированы с интервалом 0.1 эВ, например, 0.80 – 0.89, 0.90 – 0.99 и т.д.

Электроно-донорные мономерные звенья



Decreasing Electron Donating Ability (empirical)

Электроно-акцепторные мономерные звенья

слабые акцепторные группы

H. Zhou, L. Yang, W. You, *Macromolecules* **2012**, *45*, 607


Оптимизация эффективности полимерных солнечных батарей с помощью у добавок 0×N/O $O > \dot{N} > O$ $Pd(PPh_3)_4$ toluene/DMF `SnMe₃ Br´`S´ DIO 70 a b Current density (mA/cm²) 60-**PCE < 1%** 50 **PCE = 7.3%** - 90 nm, CB+3% DIO € 40 90 nm, CB -6-90 nm, CB+3% DIO 30 · 220 nm, CB+2% DIO 90 nm, CB -8-220 nm, CB+2% DIO 20 -10-10 **PCE < 1% PCE = 7.3%** 0 -14 0.8 700 -0.20.0 0.2 0.4 0.6 300 400 500 600 Voltage (V) Wavelength (nm)

Lu, Leclerc, Tao, et. al. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 4250

Низкомолекулярные органические полупроводники для солнечных батарей


JACS. 2006, 128, 3459-3466

Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 897



Дициановинильные заместители- сильные электроноакцепторные группы, которые влияют на низшую свободною молекулярную орбиталь (HCMO) олиготиофенов, тем самым сужая ширину запрещенной зоны органического полупроводника и смещая поглощение в длиноволновую область.

Низкомолекулярные органические полупроводники для солнечных батарей



Organic Electronics 2013, 14, 219

Рост эффективности органических солнечных батарей





Figure 2. Certified highest OPV cell efficiency from 2001 to 2010. The data was extracted from NREL's compilation of best research solar cell efficiencies, with the exception of one data point which is certified by Newport Corp. for Solarmer in 2009. (Source: Solarmer Energy, Inc.)

Сегодня органические солнечные батареи находятся на пороге коммерциализации




9.0 %

28.2.2012

Konarka (USA)

Polymer/fullerene



10.3 %

11.2011

Mitsubishi Chemical tetrabenzoporphyrin



12.0 %

01.2013


Heliatek (Dresden)

Small molecules/

sublimation

Рынок органической электроники

Работы в области органической электроники ведут все ведущие мировые фирмы, производящие электронику



Рынок материалов для органической электроники растет в быстрыми темпами:

1 млрд. долларов (2010 год) 35 млрд. долларов (2015 год) 350 млрд. долларов (2025 год)

Органическая электроника сегодня

На сегодняшний день органическая электроника представляет собой междисциплинарную область науки и техники, связанную с поиском новых органических веществ, обладающих рекордными (полу)проводниковыми свойствами, изучением их физико-химических характеристик и разработкой различных (опто)электронных устройств на их основе.

В настоящее время органическая электроника развивается, благодаря тесному сотрудничеству специалистов в области органической химии, химии и физики полимеров, физической химии, металлоорганической химии и катализа, электрохимии, молекулярной спектроскопии, электроники, нанотехнологий и др.

Основные проблемы современной органической электроники

Повышение эффективности устройств

Повышение стабильности и времени жизни

Снижение себестоимости

Пути решения:


Поиск новых функциональных материалов


Создание эффективных барьерных материалов

Разработка новых типов устройств и способов их получения

53









Спасибо за внимание!



